

FH-FM 裂缝止水堵漏胶



简介:

FH-FM 裂缝止水堵漏胶可用于干裂缝，如无潮湿裂缝；湿裂缝，如潮湿或有水的裂缝；渗水裂缝，如裂纹慢慢渗水，干燥地面反复潮湿；轻微漏水裂缝，如在裂缝表面缓慢滴水，或细小水流

特点:

1. 封实渗水或流水裂缝
2. 可配合标准胶枪使用，不需用制定注射工具
3. 与水作用后迅速膨胀至填满缝隙及细缝小孔，最适合石造工程
4. 效果迅速——一分钟起作用，三分钟完成膨胀过程
5. 无收缩配方：硬化后不会造成龟裂现象
6. 20：1 膨胀比例让裂缝止水密封胶更耐用
7. 不透水裂缝也能使用（需加水导出膨胀效果）

主要技术数据:

耐腐蚀性：有效耐水，碳氢化合物和碱。不抗酮、氯化溶剂和浓度氨基酸

储存时间：自出场日期起，未启封状态下 12 个月

储存条件：最佳储存温度 7°C~35°C，避光干燥处存放

使用温度：15°C~32°C

清理：去除未固化的裂缝胶：用棉布擦拭。如必要，可使用摩擦剂、清洁剂或者用水清洗。如果允许，可用化学溶剂，如酮（丁酮，丙酮）、喷漆稀料，或裂缝胶去除剂。但不要使用这些溶剂清洗皮肤上的裂缝胶。在处理易燃溶剂时请采取适当的预防措施，溶剂可能会损坏基材表面。



材料特性：

材料物理特性	测试标准	测试结果
材料粘度（25℃）	ASTM D 1638	600cps (液态)
材料密度	ASTM D 1622	1041kg/m ³ (有限制)；160kg/m ³ (无限制)
延伸率	ASTM D 638	400% (有限制)；400% (无限制)
拉伸强度	ASTM D 638	15MPa (有限制)；2MPa (无限制)
撕裂强度	ASTM D 624	2.7MPa (有限制)；0.4MPa (无限制)

