

## FH-MG1003 粘钢结构胶



### 简介:

粘钢结构胶系 A、B 双组分改性环氧类结构胶，主要适用于各类加固改造工程中的粘钢施工。粘接力、剪切力强，抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好，抗冲击性抗震能力强，韧性好，固化条件宽松，配比范围大，可操作时间长，硬化过程收缩小，触变性好，施工无流淌等特点。

### 应用:

- 加固改造工程中混凝土构件外部粘贴钢板加固。
- 土木工程中各种建筑材料的自粘和互粘。

### 操作流程:

基材处理→钢板处理→配制 SHB-C701 粘钢胶并涂刷→粘贴钢板并固定→养护

### 注意事项:

- 施工环境通风干燥，粘贴面洁净、无油污。
- 固化温度不低于 5℃，环境温度 20-25℃时固化时间不少于 3 天，平均温度为 10℃时固化时间不得少于 7 天。
- 施工时必须具备手套、口罩、护目镜等防护用品。
- 若不慎弄到皮肤或衣物上，可用丙酮清洗并用大量清水冲洗。



# 中国桥梁隧道养护

Maintenance of Bridges and Tunnels in China

[www. fahe-qs. com](http://www.fahe-qs.com)

- 若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医。

## 运输、储存：

- 本品属无毒、非危险品，按一般化学建材运输。
- 运输途中不得曝晒、雨淋或倒置。
- A、B 两组分应分开存放，避免混杂。
- 本品常温（5~25℃）下干燥储存，储存期 12 个月。

## 配胶比例：

A、B 组分配胶比例：3:1。

## 包装规格：

塑料桶包装

20kg/组



公司地址：上海市高新技术服务园区江场三路88号六楼  
咨询电话：400-920-1022  
销售电话：021-61172030-835  
售后电话：021-56610759  
传真号码：021-61172030-801

上海法赫铁道技术设备有限公司  
FAHE RAILWAY TECHNOLOGY & EQUIPMENT CO.,LTD  
上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司  
FAHE BRIDGE & TUNNEL MAINTENANCE PROJECT TECHNOLOGY CO.,LTD